# Wood protecting agents containing copper and organotin compounds.

Publication number: EP0252366

Publication date:

1988-01-13

Inventor:

GOETTSCHE REIMER DR; MARX HANS-NORBERT;

**BORCK HANS-VOLKER** 

Applicant:

WOLMAN GMBH DR (DE)

Classification:

- international:

B27K3/50; B27K3/52; B27K3/34; B27K3/52; (IPC1-7):

B27K3/52; B27K3/50

- European:

B27K3/50; B27K3/52

Application number: EP19870109056 19870624

Priority number(s): DE19863621361 19860626

Also published as:

DE3621361 (A1) EP0252366 (B1)

Cited documents:

GB2152816 US2310257

DE2418859

Report a data error here

#### Abstract of EP0252366

Wood protecting agents, containing a copper compound, a tributyltin compound, an alkanol amine and an emulsifier, and a method for protecting wood with this wood protecting agent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(1) Veröffentlichungsnummer:

**0 252 366** A1

(12)

# · EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21) Anmeldenummer: 87109056.9

(5) Int. Cl.4: B27K 3/52, B27K 3/50

2 Anmeldetag: 24.06.87

3 Priorität: 26.06.86 DE 3621361

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 13.01.88 Patentblatt 88/02

Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

Anmelder: Dr. Wolman GmbH Postfach 11 60 D-7573 Sinzheim(DE)

© Erfinder: Goettsche, Reimer, Dr.
Waldstrasse 27
D-7570 Baden-Baden 19(DE)
Erfinder: Marx, Hans-Norbert
Mozartweg 8
D-7580 Buehl-Weitenung(DE)
Erfinder: Borck, Hans-Volker
Im Kastanienwald 8
D-7570 Baden-Baden(DE)

Vertreter: Mutzbauer, Helmut, Dr. et al Carl-Bosch-Strasse 38 D-6700 Ludwigshafen(DE)

- (S) Kupfer- und Organozinnverbindungen enthaltende Holzschutzmittel.
- Holzschutzmittel, enthaltend eine Kupferverbindung, eine Tributylzinnverbindung, ein Alkanolamin und einen Emulgator und Verfahren zum Schutz von Holz mit diesem Holzschutzmittel.

EP 0 252 366 A1

### Kupfer-und Organozinnverbindungen enthaltende Holzschutzmittel

Holzschutzmittel auf Basis anorganischer Kupferverbindungen mit Alkanolamin als Komplexbildner sind bekannt (EP 89958). Sie haben den Nachteil, daß die Wirksamkeit des Mittels gegenüber holzzerstörenden Basidiomyceten trotz des hohen Kupfergehaltes im Vergleich zu bekannten kupfer-und chromathaltigen Salzen mit niedrigerem Kupfergehalt schlechter ist.

Es ist bekannt,, Organozinnverbindungen, insbesondere Tributylzinnverbindungen (TBT-Verbindungen) durch Zusatz von Emulgatoren und organischen Lösungsmitteln in Wasser zwecks Bildung von Klaremulsionen zu emulgieren und zum Schutz von Holz gegen Pilze in großtechnischen Verfahren einzusetzen. Ihre Wirksamkeit gegen Moderfäule ist schwach.

Es wurde jetzt gefunden, daß die obengenannten Nachteile nicht auftreten, bei Holzschutzmitteln auf Basis von Kupferverbindungen und Alkanolaminen, die eine Tributylzinnverbindung und einen Emulgator enthalten. Trotz der Kupferverbindung im Holzschutzmittel werden die Tributylzinnverbindungen beim Verdünnen des Holzschutzmittels mit Wasser klar im Wasser emulgiert. Durch Zugabe von organischem Lösungsmittel zum Holzschutzmittel, z.B. Alkoholen (Ethanol, Isopropanol), Glykolen (Ethylglykol, Propylenglykol), Glykolethern (Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether), Glykoletherestern (Butylglykolacetat), Dimethylformamid können beide Verbindungen bereits im Holzschutzmittel in eine homogene Lösung überführt werden. Durch Zugabe von langkettigen aliphatischen Carbonsäuren und Dicarbonsäuren (C<sub>6</sub>-C<sub>20</sub>) (z.B. 2-Ethylhexansäure, Adipinsäure, Isononansäure, Palmitinsäure, Stearinsäure) oder ihrer Kupfersalze zum Holzschutzmittel kann gegebenenfalls auf die Verwendung der organischen Lösungsmittel verzichtet oder ihre Menge im Holzschutzmittel gering gehalten werden. Gleichzeitig wird hierdurch die Kupferfixierung im Holz nach der Imprägierung des Holzes mit den entsprechenden verdünnten Lösungen des Holzschutzmittels verbessert.

Kupferverbindungen sind beispielsweise anorganische wasserlösliche und wasserunlösliche Kupferverbindungen z.B. basisches Kupfercarbonat, Kupferfluoroborat, Kupferfluorid, Kupferborat, Kupferhydroxid.

Ein Alkanolamin ist insbesondere Monoethanolamin; die Herstellung der Holzschutzmittel ist auch mit anderen Alkanolaminen, z.B. Isopropanolamin, 1,1-, 1,2-Diaminoethanol, Aminoethylethanolamin, Diethanolamin, Dimethylethanolamin möglich. Hierbei wird die Menge der zugesetzten Alkanolamine vorteilhaft so bemessen, daß sich in der verdünnten wäßrigen Im prägnierlösung ein pH-Wert von 8 oder mehr, vorzugsweise 9 bis 10 einstellt. Die Menge der Alkanolamine soll zur Komplexbildung des Kupfers ausreichen (1 g-Atom Kupfer benötigt i.a. 4 mol Äquivalente Amin) und soll gegebenenfalls Alkanolamin-Salze der gegebenenfalls vorhandenen organischen Säure bilden.

Der pH-Wert der Holzschutzmittel und der verdünnten wäßrigen Imprägnierlösung kann gegebenenfalls unabhängig von dem Gehalt an Alkanolamin auch durch Zusatz von Alkalien, Ammoniak oder anderen wasserlöslichen Aminen so eingestellt werden, daß die verdünnte wäßrige Lösung des Holzschutzmittels den gewünschten pH-Wert hat.

Eine Tributylzinnverbindung (TBT-Verbindung) ist beispielsweise Tributylzinnoxid, seine Ester oder Salze z.B. TBT-versatoat, TBT-naphthenat, TBT-benzoat, TBT-N-Cyclohexyl-hydroxydiazeniumoxid.

Ein Emulgator ist beispielsweise ein anionischer, kationischer oder nichtionischer Emulgator oder eine Mischung davon, z.B. Additionsprodukte von Ethylenoxid (EO) oder Propylenoxid oder deren Mischungen an organischen Hydroxyverbindungen, beispielsweise Alkylphenole, Fettsäuren und Fettalkohole und deren Mischungen.

Die Holzschutzmittel liegen in konzentrierter Form vor z.B. als Zwei-Phasen-Mischungen, als homogene, viskose Flüssigkeiten, Pasten oder in fester Form.

Es empfiehlt sich, dem Holzschutzmittel Borsäure, Borate, Fluoride, Fluoroborate zuzusetzen, um durch diese Bestandteile durch Diffusion im Holz auch eine Imprägnierung nicht zugänglicher Holzbereiche (Kernholz) zu bewirken.

Durch Zusatz fungizider organischer Anionen oder deren Salzen, z.B. Sorbate, Benzoate oder Salze des N-Cyclohexyldiazeniumoxids oder fungizider amphoterer Verbindungen kann die Wirksamkelt gegebenenfalls verbessert oder das Wirkungsspektrum erweitert werden. Die Fixierung des Cu-Anteils kann gegebenenfalls durch Zusatz z.B. von Oxalsäure oder Thiocyanaten verbessert werden.

Die wasserverdünnbaren Holzschutzmittel enthalten - in konzentrierter Form - das Kupfer berechnet als Element, i.e. in einer Menge von 1 bis 15 Gew.%.

Geeignete Konzentrate enthalten beispielsweise (Gew.%)

2,5 bis 50 % Cu-Verbindung

10 bis 50 % Alkanolamin

0,5 bis 10 % einer Organozinnverbindung

A TAT AA!

1,0 bis 30 % eines Emulgators

bis zu 40 % Verbindung mit einem fungiziden anorganischen oder organischen Anion

bis zu 40 % organische Lösungsmittel

bis zu 40 % einer langkettigen (C6-C20)-Carbonsäure oder -Dicarbonsäure

wobei die Summe jeweils 100 (Gew.%) ergibt, sowie gegebenenfalls untergeordnete Mengen an anderen Bestandteilen, wie Aminen, Ammoniak, Korrosionsinhibitoren und erforderlichenfalls Wasser, dessen Anteil jedoch i.a. gering gehalten werden kann und im wesentlichen der Handhabung dient. Die Erfindung erstreckt sich gleichermaßen auf das Holzschutzmittel (Konzentrat) wie auch auf die durch Verdünnung mit Wasser daraus herstellbaren Imprägnierlösungen entsprechend geringer Einzelkonzentration.

Es ist überraschend, daß die neuen Holzschutzmittel trotz der Mischung aus Kupfer-und Zinnverbindungen bei der Verdünnung mit Wasser eine klare Flüssigkeit ergeben und daß auch bei hohen Konzentrationen der Kupferverbindung im konzentrierten Holzschutzmittel diese Kupferverbindung einwandfrei löslich ist.

Die folgenden Beispiele erläutern die neuen Holzschutzmittel.

15

```
Vergleich: 17 % Cu(OH)2 Cu CO3
```

(nicht erfindungs- 30 % Isononansäure oder 2-Ethylhexansäure

gemāß) 42 % Monoethanolamin

11 % Wasser

20

Das Holzschutzmittel (Konzentrat) wird im Verhältnis 1:24 (Gew. -Verhält nis) mit Wasser verdünnt (4 % Tränkkonzentration). Das trockene Holz wird mit der wäßrigen verdünten Lösung getränkt, getrocknet und mit Wasser gewaschen (Auswaschbeanspruchung).

Grenzwerte nach Auswaschbeanspruchung gegen Coniophora puteana (Kiefernsplintholz)

4 % Tränkkonzentration 24 kg/m³

Die Infektion des imprägnierten Holzes mit Chaetomium erfolgt durch Eingraben in Vermiculit, der die Sporen des Pilzes enthält (Vermiculit-Eingrabeverfahren).

Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum, Vermiculit-Eingrabeverfahren) in Buchenholz (nach Auswaschbeanspruchung)

4 % Tränkkonzentration

24,0 kg/m<sup>3</sup>

Vergleich:

20 % Cu(OH)2 Cu CO3

(nicht erfindungs-

43 % Monoethanolamin

gemā8)

15 % Borsaure

22 % Wasser

Grenzwerte nach Auswaschbeanspruchung gegen Coniophora puteana (Kiefernsplintholz) mehr als 4 % Tränkkonzentration mehr als 28 kg/m³

Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum, Vermiculit-Eingrabeverfahren) in Buchenholz (nach Auswaschbeanspruchung)

2,5 bis 4 %

15 bis 24 kg/ $m^3$ 

45

50

55

35

40

Vergleich:

10 % TBT-Naphthenat oder TBT-Versatoat

(nicht erfindungs-

65 % ethoxiliertes Nonylphenol (10 Ethylenoxid je

gemäß)

Nonylphenol = E0 ca. 10)

25 % Butylglykolacetat

Grenzwerte nach Auswaschbeanspruchung gegen Coniophora puteana (Kiefernsplintholz) 1,0 bis 1,6 % 7,0 bis 11,2 kg/m³

Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum, Vermiculit-Eingrabeverfahren) in Buchenholz (nach Auswaschbeanspruchung) mehr als 4 % mehr als 24 kg/m³

## Beispiel 1 (erfindungsgemäß)

13,3 % Cu(OH)2 CuCO3

28,0 % Monoethanolamin

4.0 % Borsäure

6.7 % Isononansäure

3,3 % TBT-Naphthenat

21,3 % ethoxiliertes Nonylphenol (EO ca. 10)

8,4 % Mischung von Glykoletheracetaten

10 15,0 % Wasser .

Grenzwerte nach Auswaschbeanspruchung gegen Coniophora puteana (Kiefernsplintholz)

1,0 bis 1,6 % 7,0 bis 11,2 kg/m<sup>3</sup>

Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum, Vermiculit-Eingrabeverfahren) in Buchenholz (nach Auswaschbeanspruchung)

5 1,6 bis 2,5 % 9,6 bis 15,0 kg/m<sup>3</sup>

## Beispiel 2

20 13,3 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>

28,0 % Monoethanolamin

4.0 % Borsäure

6,7 % 2-Ethylhexansäure

3,3 % TBT-versatoat

25 21,3 % ethoxiliertes Nonylphenol (EO ca. 10)

8,4 % Mischung von Glykolacetaten

15,0 % Wasser

Grenzwerte nach Auswaschbeanspruchung gegen Coniophora puteana 1,0 bis 1,6 % 7,0 bis 11,2 kg/m³ Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum) in Buchenholz nach Auswaschbeanspruchung

1,6 bis 2,5 % 9,6 bis 15,0 kg/m<sup>3</sup>

#### Beispiel 3

35

10 % Cu(OH)2CUCO3

21 % Ethanolamin

2.5 % TBT-versatoat

17,5 % ethoxiliertes Nonylphenol (EO ca. 10)

17.0 % Ethanol

40 17,0 % Porgylenglykol

15,0 % Wasser

Grenzwerté nach Auswaschung, Coniophora puteana

1,6 bis 2,5 % 11,2 bis 17,5 kg/m3

Grenzwerte gegen Moderfäule (Chaetomium globosum) in Buchenholz nach Auswaschbeanspruchung 1,6 bis 2,5 % 9,6 bis 15,0 kg/m³

#### **Ansprüche**

- 1. Holzschutzmittel auf der Grundlage einer Kupferverbindung und eines Alkanolamins, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß es zusätzlich eine Tributylzinnverbindung und einen Emulgator enthält und beim Verdünnen mit Wasser eine Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 8 oder mehr als 8 ergibt.
  - 2. Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß es basiches Kupfercarbonat, Monoethanolamin, Tributylzinn-Naphthenat und ein ethoxyliertes Alkylphenol enthält.
  - 3. Verfahren zum Schutz von Holz gegen Pilzbefall dadurch gekennzeichnet, daß man das Holz mit einem Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1 oder seiner verdünnten wäßrigen Lösung behandelt.



# **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

87 10 9056 EP

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE .					
Categorie	Kennzeichnung des Dokum der ma	ents mit Angabe, soweit erforderlich, Bgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)	
Y	GB-A-2 152 816 * Seite 1, Ansprüche *	(A.T. BENTSEN) Zeilen 36-38;	1-3	B 27 K 3/52 B 27 K 3/50	
Y	US-A-2 310 257 * Ansprüche *	(L. RITTER)	1-3		
Y	DE-A-2 418 859 * Seite 3, Zeile Zeile 8; Seite Ansprüche 1,2,4	e 8 - Seite 4, e 5, Zeilen 4-29;	1-3	·	
				RECHERCHIERTE	
				SACHGEBIETE (Int. Cl.4)	
				В 27 К	
Der	vortiegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort Abschlußdatum der Recherche		<del>-</del>	Prüfer		
DEN HAAG		16-10-1987	्राच	FLETCHER A.S.	

EPA Form 1503

X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
A: technologischer Hintergrund
O: nichtschriftliche Offenbarung
P: Zwischenliteratur
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze

nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
L: aus andern Gründen angeführtes Dokument